



PROFESSIONAL

# ACRYLFARBE Si



**ACRYLFARBE Si** - силиконизированная матовая краска с защитой фасада от влаги, водорослей и грибов. Обладает отличной кроющей способностью, высокой белизной и стойкостью к выцветанию. Сберегает фасад Вашего дома от любой непогоды. При этом Вы сможете окрасить Ваш дом в желанный цвет без ограничений.



**ACRYLFARBE Si** - это долговечная фасадная краска с высокой паропроницаемостью и достаточной газопроницаемостью. Пусть Ваши стены всегда остаются яркими и чистыми!

## Краткий обзор продукта

**Тип:**

матовая водно-дисперсионная акриловая фасадная краска, модифицированная полисилоксанами и фунгицидными добавками.

**Область применения:**

краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Краска обеспечивает хорошую укрывистость и долговременную защиту фасада от непогоды.

**Объекты применения:**

предназначена для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам и силикатному кирпичу.

## Описание продукта

**Потребительские свойства:**

атмосферостойкая с высокими диффузионными и водоталкивающими свойствами  
защита от водорослей и грибов

**Объем упаковки:**

База 1: 2,5 л, 5 л, 10 л, 12,5 л. База 3: 2,35 л, 4,7 л, 9,4 л.

**Область применения:**

снаружи помещений

**Цвет:**

белый или цветной (при колеровке)

**Степень глянца:**

матовая

**Расход:**

10л краски хватает окрасить около 65 м<sup>2</sup> (ср. ок. 150 мл/м<sup>2</sup>) на один слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.



PRODUKTLINIE  
**PROFESSIONAL**

# ACRYLFARBE Si



## Описание продукта

**Состав:**

вода, дисперсия акриловая сополимера, полисилоксаны, пленочный консервант, минеральные наполнители, пигменты и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/c): 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.

**Разбавитель:**

вода

**Плотность продукта:**

около 1,55 кг/л База1 и около 1,43 кг/л База 3. При колеровке, плотность продукта изменяется.

**Термостойкость:**

85°C, ISO 4211-3

**Хранение:**

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5С.

**Гарантийный срок хранения:**

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

**Дату изготовления и Номер партии:**

смотрите на упаковке

**Сделано по ТУ:**

20.30.11-003-24971547-2020

**Сертифицировано в РФ:**

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001058 от 15.05.2020

**Изготовитель:**

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

## Охрана окружающей среды

**Утилизация отходов:**

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.

PROFESSIONAL

PRODUKTLINIE

Perfekte \* Farben \* Für \* Allen  
**Absolute**

# ACRYLFARBE Si



## Применение продукта

### Колеровка:

краска в Базе 1 предназначена для использования в белом цвете, либо колерованная вручную или машинным способом с помощью колорантов на водной основе в светлые оттенки.

Краска в Базе 3 предназначена для использования только в цветном виде. Колеруется База 3 в насыщенные оттенки.

### Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

### Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками **Absolute** или **Absolute** PROFESSIONAL. Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

### Применение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды (грунтовочный слой), краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5 % воды.

### Способ нанесения:

кистью, валиком или методом безвоздушного распыления (Airless). Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5 С°.

### Высыхание:

при температуре + 20 С° и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

### Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

## Меры предосторожности

### Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

### Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!

PRODUKTLINE  
**PROFESSIONAL**

Perfekte \* Farben \* Für ALLEN  
**Absolute**

# ACRYLFARBE Si



## Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ.

Минеральные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовками **Absolute**. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать грунтовками **Absolute** два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать грунтовкой **Absolute** разбавленная в соотношении 1:2 водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

к окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносить материал **Absolute ACRYLFARBE Si**, разбавленный макс. 5% (по объему) воды.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

гляцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия хорошо очистить сухим или влажным способом. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Absolute ACRYLFARBE Si**, разбавленной максимум 10 % воды или прогрунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**..

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**.

Плесень, водоросли, мох, никотин, жир, копоть, разводы воды

поверхности с плесенью, мхом, водорослями и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Произвести обработку материалом **Absolute PROFESSIONAL BIOSTOP**. Грунтовочное покрытие выполнить грунтовкой **Absolute PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT**. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя. Затем нанести краску **Absolute ACRYLFARBE Si**.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе гипса или цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, должен проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.