



PROFESSIONAL

BETON-KONTAKT

BETON-KONTAKT – готовая к применению в/д адгезионная грунтовочная краска для наружных и внутренних работ. Обладает хорошей адгезионной способностью к бетону, паропроницаемая. Создаёт хорошую основу для дальнейшего оштукатуривания и шпатлевания. Идеально подходит для гладких, слабовпитывающих и непитывающих оснований.



BETON-KONTAKT - прекрасный выбор для создания поверхностей с высокими показателями сцепления штукатурок и шпатлевок с бетоном.

Краткий обзор продукта

Тип:

водно-дисперсионная грунтовочная краска с минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ.

Область применения:

грунтовочная краска подходит для отделки новых бетонных поверхностей, прочных природных строительных камней, кирпичной кладки из силикатного и облицовочного кирпича, матовая облицовочная плитка (внутри помещений) старые матовые дисперсионные краски и штукатурки, старые матовые алкидные или масляные краски.

Объекты применения:

предназначена для создания адгезионной шероховатой основы для оштукатуривания или шпатлевания в жилых, торговых, промышленных, складских и др. строениях.

Описание продукта

Потребительские свойства:

хорошая адгезия к бетону, минеральным основаниям и в/д покрытиям
экологичная

Объем упаковки:

4 кг, 12 кг, 14 кг, 16 кг, 18 кг

Область применения:

для наружных и внутренних работ.

Цвет:

светло розовый, для контроля нанесения.

Расход:

ок. 250-300 гр/м² на один слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается



PRODUKTLINIE
PROFESSIONAL

BETON-KONTAKT

Описание продукта

Состав:

вода, дисперсия стиролакриловая, минеральные наполнители, пигменты и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Разбавитель:

вода.

Плотность продукта:

около 1,4 кг/л

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5 С°.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

Дату изготовления и Номер партии:

смотрите на упаковке

Сделано по ТУ:

20.30.11-003-24971547-2020

Сертифицировано в РФ:

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001058 от 15.05.2020

Изготовитель:

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

Охрана окружающей среды

Утилизация отходов:

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.



PROFESSIONAL

ВЕТОН-КОНТАКТ

Применение продукта

Колеровка:

продукт производится в светло розовом цвете для контроля нанесения. Не подлежит колеровке.

Подходящие инструменты

кисть, валик.

Пригодные подложки:

известково-цементные, гипсовые штукатурки и шпатлевки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, матовая облицовочная плитка (внутри помещений), матовые дисперсионные краски и штукатурки, матовые алкидные и масляные краски. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать грунтовкой **Absolte** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT. Новые штукатурки или бетон можно обрабатывать только через 2-4 недели.

Применение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести грунтовочную краску в один слой с расходом не менее 250 гр/м².

Способ нанесения:

кистью, валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5 С°.

Высыхание:

при температуре + 20 С° и относительной влажности воздуха 65 % наносить следующий слой краски можно по истечению 5-6 часов. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

Меры предосторожности

Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!



PROFESSIONAL

BETON-KONTAKT

Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, без разделяющих веществ и с хорошей несущей способностью.

Известково-цементные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT два раза (методом "мокрое по мокрому").

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Затем нанести грунтовочную краску **Absolute** PROFESSIONAL Beton-Kontakt

Керамическая или облицовочная кладка:

к грунтованию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Нанести **Absolute** PROFESSIONAL Beton-Kontakt без предварительной обработки.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На нормальные бетонные подложки наносить **Absolute** PROFESSIONAL Beton-Kontakt без предварительной обработки. Мелящиеся или сильно впитывающие бетонные основания предварительно обработать **Absolute** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT. Далее нанести материал **Absolute** PROFESSIONAL Beton-Kontakt.

Плесень, мох, водоросли, копыт

поверхности с плесенью, мхом, водорослями и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабром или скребком. Произвести обработку материалом **Absolute** PROFESSIONAL BIOSTOP. Грунтовочное покрытие выполнить грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT. Затем нанести грунтовочную краску **Absolute** PROFESSIONAL Beton-Kontakt.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе гипса или цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, обязан проверять материалы **Absolute** на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.