

PROFESSIONAL

Perfekte * Farben * Für * Allen
Absolute

ROMESKO



ROMESCO - это премиальная матовая краска на основе силиконовой смолы и акрилата с повышенной защитой фасада от влаги, водорослей и грибков. Обладает высокой кроющей способностью, превосходной белизной и стойкостью к выцветанию. Краска с высокой паропроницаемостью и достаточной газопроницаемостью CO₂. При этом Вы сможете окрасить Ваш дом в желанный цвет без ограничений.



ROMESCO - это долговечная защита вашего дома. Пусть Ваши стены всегда остаются яркими и чистыми!

Краткий обзор продукта

Тип:

водно-дисперсионная силикоанакриловая матовая грязеустойчивая фасадная краска с длительной защитой покрытия от плесени и грибков.

Область применения:

краска применяется для отделки новых и ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, в том числе из газобетонных строительных материалов, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями,. Обеспечивает оптимальную гидроизоляцию при высокой пароницаемости и достаточной проницаемости углекислого газа (CO₂).

Объекты применения:

предназначена для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам и силикатному кирпичу.

Описание продукта

Потребительские свойства:

атмосферостойкая с высокими диффузионными и водоталкивающими свойствами
долговременная устойчивость к меловому осыпания

Объем упаковки:

База 1: 2,5 л, 5 л, 10 л, 12,5 л. База 3: 2,35 л, 4,7 л, 9,4 л.

Область применения:

снаружи помещений

Цвет:

белый или цветной (при колеровке)

Степень глянца:

матовая, G3

Расход:

около 180-200 мл/м² на один слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

PROFESSIONAL

PRODUKTLINE

Perfekte * Farben * Für Allen
Absolute

ROMESKO



Описание продукта

Состав:

вода, дисперсия акриловая сополимера, полисилоксаны, пленочный консервант, минеральные наполнители, пигменты и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/c): 40 г/л. Данный продукт содержит менее 20 г/л ЛОС.

Разбавитель:

вода

Характеристики продукта по DIN EN 1062:

Плотность продукта: около 1,45 кг/л.

Толщина сухого слоя: 100–200 мкм, E3

Величина максимального зерна: до 100 мкм, S1

Водопроницаемость (w): до 0,2 кг/(м² · ч ½), W3 (низкая)

Паропроницаемость (sd): до 1,04 м , V2 (средняя)

После колеровки возможны отклонения в технических характеристиках.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5С.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

Дату изготовления и Номер партии:

смотрите на упаковке

Сделано по ТУ:

20.30.11–003-24971547-2020

Сертифицировано в РФ:

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001058 от 15.05.2020

Изготовитель:

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

Охрана окружающей среды

Утилизация отходов:

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.

PROFESSIONAL

PRODUKTLINIE

Perfekte * Farben * Für * Allen
Absolute

ROMESKO



Применение продукта

Колеровка:

краска в Базе 1 предназначена для использования в белом цвете, либо колерованная вручную или машинным способом с помощью колорантов на водной основе в светлые оттенки.

Краска в Базе 3 предназначена для использования только в цветном виде. Колеруется База 3 в насыщенные оттенки.

Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками **Absolute** или **Absolute** PROFESSIONAL. Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

Применение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды (грунтовочный слой), краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5 % воды. Для сохранения структуры шероховатых оштукатуренных поверхностей или декоративных элементов - грунтовочный слой разбавить 10-15 %, заключительный слой разбавить макс. 5 % водой.

Способ нанесения:

кистью, валиком или методом безвоздушного распыления (Airless). Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5 C°.

Высыхание:

при температуре + 20 C° и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается. Полное время высыхания 3 дня.

Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

Меры предосторожности

Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!

PROFESSIONAL

PRODUKTLINE

Perfekte * Farben * Für Allen
Absolute

ROMESKO



Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ.

Минеральные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовками **Absolute**. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать грунтовками **Absolute** два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать грунтовкой **Absolute** разбавленная в соотношении 1:2 водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

к окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносить материал **Absolute ROMESKO**, разбавленный макс. 5% (по объёму) воды.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

гляцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия хорошо очистить сухим или влажным способом. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Absolute AROMESKO**, разбавленной максимум 10 % воды или прогрунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**.

Плесень, водоросли, мох, никотин, жир, копоть, разводы воды

поверхности с плесенью, мхом, водорослями и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Произвести обработку материалом **Absolute PROFESSIONAL BIOSTOP**. Грунтовочное покрытие выполнить грунтовкой **Absolute PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT**. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя. Затем нанести краску **Absolute ROMESKO**.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе гипса или цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, должен проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.