



PROFESSIONAL
SILIKATFARBE



Absoluto SILIKATFARBE – стойкая фасадная краска на силикатной основе, которое содержит в качестве связующего вещества - жидкое калиевое стекло. Обладает хорошей кроющей способностью, высокой белизной, стойкостью к выцветанию и хорошей степенью диффузии пара и диоксида углерода.

Absoluto SILIKATFARBE - прекрасный выбор для фасадов, где требуется применение силикатных покрытий и при этом не ограничивая себя в выборе цвета.



Краткий обзор продукта

Тип:

матовая водно-дисперсионная фасадная краска на силикатной основе с органическими стабилизаторами.

Область применения:

краска подходит для отделки новых минеральных штукатурок, прочных природных строительных камней, кирпичной кладки из силикатного кирпича и песчаника, так и ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, включая силикатные краски и штукатурки. Соответствует DIN 18363.

Объекты применения:

предназначена для окраски фасадов и внутренних помещений в жилых, торговых, промышленных, складских и др. строениях по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам, силикатному кирпичу и природному камню.

Описание продукта

Потребительские свойства:

прекрасная защита от атмосферных воздействий
превосходная стойкость цвета

Объем упаковки:

База 1 - 10 л и База 3 - 9,4 л

Область применения:

для наружных работ.

Цвет:

белый или цветной (при колеровке)

Степень глянца:

матовый, G3

Расход:

10л краски хватает окрасить до 60 м² (ср. ок. 150-200 мл/м²) на один слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.



PROFESSIONAL

SILIKATFARBE



Описание продукта

Состав:

вода, жидкое калиевое стекло, дисперсия стиралакриловая, минеральные наполнители, пигменты и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/c): 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.

Разбавитель:

минеральная грунтовка **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT

Плотность продукта:

около 1,45 кг/л База1 и около 1,42 кг/л База 3. При колеровке, плотность продукта изменяется.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5 С°.

Гарантийный срок хранения:

12 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

Дату изготовления и Номер партии:

смотрите на упаковке

Сделано по ТУ:

20.30.11-003-24971547-2020

Сертифицировано в РФ:

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001058 от 15.05.2020

Изготовитель:

ООО «КОЛОП ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

Охрана окружающей среды

Утилизация отходов:

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.
Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.

Особые отметки

Данный продукт совместим только с продуктами на основе силикатных дисперсий.

Absolute PROFESSIONAL SILIKATFARBE нельзя смешивать с другими материалами.

Меры по защите смежных поверхностей:

Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой, такие как лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл и натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре подмости следует укрыть тентом.



PROFESSIONAL

SILIKATFARBE



Применение продукта

Колеровка:

краска в Базе 1 предназначена для использования в белом цвете, либо колерованная вручную или машинным способом с помощью колорантов на водной основе в светлые оттенки.

Краска в Базе 3 предназначена для использования только в цветном виде. Колеруется База 3 в насыщенные оттенки.

Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать минеральной грунтовкой **Absolente** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT. Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

Применение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% **Absolente** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT (грунтовочный слой), краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 3% **Absolente** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT

Способ нанесения:

кистью, валиком или краскопультом. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +8 С°. При нанесении краскопультом, краску перемешать и пропустить через сито. Размер форсунок 0,025"- 0,031", требуемое давление 150-180 бар (15-18 МПа).

Высыхание:

при температуре + 20 С° и относительной влажности воздуха 65 % наносить следующий слой краски можно по истечению 12 часов, через 24 часа покрытие становится устойчивым к смыву дождем. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

Меры предосторожности

Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!



PROFESSIONAL

SILIKATFARBE



Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть чистым, сухим и прочным, без разделяющих веществ и с хорошей несущей способностью.

Известково-цементные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 2-3 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать минеральной грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT разбавленной чистой водой 2 : 1. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать минеральной разбавленной грунтовкой два раза (методом "мокрое по мокрому").

Керамическая или облицовочная кладка:

к окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносить материал **Absolute** PROFESSIONAL SILIKAT FARBE, разбавленный максимум 10% (по объёму) минеральной грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT.

Старые покрытия на основе дисперсионных красок, не обладающие несущей способностью:

удалить без остатка любым методом. Сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT, разбавив ее в соотношении 2 : 1 с водой.

Покрытия со старыми дисперсионными красками и хорошей несущей способностью:

Загрязненные, мелящиеся старые покрытия хорошо очистить сухим или влажным способом. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATFARBE PLUS, разбавленной максимум 10% (по объёму) минеральной грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKAT GRUND KONZENTRAT.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить минеральной грунтовкой **Absolute**.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадной финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT.

Теплоизоляционные системы на основе фасадных минеральных и силикатных штукатурках:

Загрязненные поверхности и поверхности, поврежденные водорослями, очистить струей воды под небольшим давлением, при необходимости с применением чистящего средства. Не проводить механической очистки. Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибами, обработать средством **Absolute** PROFESSIONAL BioStop, в соответствии с инструкцией, после высыхания, прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.