



PRODUKTLINE
PROFESSIONAL

UNIFARBE

UNIFARBE - универсальная белая матовая краска для наружных и внутренних работ. Эта краска подходит для окраски поверхностей во всём доме. Привнесите в дом свежие оттенки и оформляйте прихожую, коридор или фасад в соответствии с Вашими требованиями, при этом не отвлекаясь на поиск и подбор лакокрасочных материалов.

UNIFARBE - это хорошая укрывистость, влагостойкость и износоустойчивость покрытия. Обладает превосходной паропроницаемостью и экологичностью.



Краткий обзор продукта

Тип:

матовая водно-дисперсионная влагостойкая краска для стен, потолков и фасадов с нормальной нагрузкой. Простая в нанесении, обладает хорошей укрывистостью.

Область применения:

предназначена для окраски новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, заштатлеванных, картонных и гипсокартонных поверхностей внутри и снаружи помещений. Не подходит для окраски дверей и мебели и прочих деревянных конструкций.

Объекты применения:

применяется для окраски фасадов, стен и потолков в гостиных, коридорах, спальнях, подвальных и прочих помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Подходит для всех типов помещений.

Описание продукта

Потребительские свойства:

износостойкая, влагостойкая
экологически чистая

Объем упаковки:

2,5 л, 5 л, 10 л, 12,5 л.

Область применения:

внутри и снаружи помещений

Цвет:

белый или цветной (при колеровке)

Степень глянца:

матовый

Расход:

10л краски хватает окрасить около 65 м² (ср. ок. 150 мл/м²) на один слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.



PRODUKTLINIE
PROFESSIONAL

UNIFARBE

Описание продукта

Состав:

вода, дисперсия стиролакриловая, минеральные наполнители, пигменты и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 10 г/л ЛОС.

Разбавитель:

вода.

Плотность продукта:

около 1,54 кг/л. При колеровке, плотность продукта изменяется.

Стойкость к мокрому трению:

3 класс по ГОСТ 32300-2013, допускается влажная уборка.

Термостойкость:

85°C, ISO 4211-3

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5С.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

Дату изготовления и Номер партии:

смотрите на упаковке

Сделано по ТУ:

20.30.11-003-24971547-2020

Сертифицировано в РФ:

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001058 от 15.05.2020

Изготовитель:

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

Охрана окружающей среды

Утилизация отходов:

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.



PROFESSIONAL

UNIFARBE

Применение продукта

Колеровка:

краска предназначена для использования в белом цвете либо колерованая вручную с помощью колорантов для в/д красок.

Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками **Absolute** или **Absolute PROFESSIONAL**. Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

Применение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды (грунтовочный слой), краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5 % воды

Способ нанесения:

кистью, валиком или краскопультом. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5 С°.

Высыхание:

при температуре + 20 С° и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

Меры предосторожности

Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!

PROFESSIONAL

PRODUKTLINIE

Perfekte * Farben * Für Allen
Absolute

UNIFARBE

Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовками **Absolute**. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать грунтовками **Absolute** два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute** PROFESSIONAL. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать грунтовкой **Absolute** разбавленная в соотношении 1:2 водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

к окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносить материал **Absolute** UNIFARBE, разбавленный максимум 5% (по объёму) воды.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

гляцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия хорошо очистить сухим или влажным способом. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Absolute** UNIFARBE, разбавленной максимум 10 % воды или прогрунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute** PROFESSIONAL..

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовкой **Absolute** или **Absolute** PROFESSIONAL.

Плесень, водоросли, мох, никотин, жир, копоть, разводы воды

поверхности с плесенью, мхом, водорослями и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Произвести обработку материалом **Absolute** PROFESSIONAL BIOSTOP. Грунтовочное покрытие выполнить грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL BASISGRUND KONZENTRAT. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя. Затем нанести краску **Absolute** UNIFARBE.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе гипса или цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** или **Absolute** PROFESSIONAL.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, должен проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.