



PROFESSIONAL

BASISGRUND KONZENTRAT

BASISGRUND KONZENTRAT - концентрат в-д грунтовки. При разбавлении 1:4 с водой создаёт прочную основу для работы с фасадными и интерьерными в-д материалами. Профессиональная грунтовка глубоко проникает и укрепляет основание, выравнивает впитывающую способность подложки.

BASISGRUND KONZENTRAT- универсальный выбор для мастера. Позволяет на месте подготовить необходимую грунтовку под конкретные цели и задачи .



Краткий обзор продукта

Тип:

концентрат водно-дисперсионной грунтовки. Укрепляет основание. Снижает расход краски. Применять только в разбавленном виде.

Область применения:

для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа и для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений.

Объекты применения:

применяется для грунтования потолков и стен в интерьерных помещениях, фасады зданий.

Описание продукта

Потребительские свойства:

укрепляет подложку
снижает расход краски.

Объем упаковки:

10 л.

Область применения:

внутри и снаружи.

Цвет:

белый, при высыхании - прозрачный.

Расход:

10л хватает окрасить от 350 до 650 м² (15-30 мл/м² неразбавленного концентрата) на один слой на гладкой поверхности в зависимости от впитывающей способности подложки (см. раздел Применение на стр.3). На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.



PROFESSIONAL

PRODUKTLINIE

BASISGRUND KONZENTRAT

Описание продукта

Состав:

вода, дисперсия стиролакриловая и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. А/с): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Разбавитель:

вода.

Плотность продукта:

около 1,03 кг/л.

Термостойкость:

85°C, ISO 4211-3

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5С.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

Дату изготовления и Номер партии:

смотрите на упаковке

Сделано по ТУ:

20.30.11-004-24971547-2020

Сертифицировано в РФ:

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001819.07.20 от 20.07.2020

Изготовитель:

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

Охрана окружающей среды

Утилизация отходов:

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.



PROFESSIONAL PRODUKTLINIE

BASISGRUND KONZENTRAT

Применение продукта

Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками **Absoluto**. Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

Применение:

перед использованием концентрат грунтовки тщательно перемешать, разбавить чистой водой и снова тщательно перемешать. Избегать образования глянцевого слоя.

Соблюдать следующие пропорции разбавления:

- для укрепления или увеличения гидрофобности подложки: 1 часть концентрата на 3 части воды;
- для слабо впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 4 части воды;
- для нормально впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 5 частей воды;
- для сильно впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 7 частей воды;
- для гипсовых оснований: 1 часть концентрата на 9 частей воды.

Способ нанесения:

кистью, валиком или краскопультом. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5 С°

Высыхание:

при температуре + 20 С° и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 2-3 часа; через 5-6 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

Меры предосторожности

Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!



PROFESSIONAL

BASISGRUND KONZENTRAT

Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать разбавленной грунтовкой **Absolte** Basisgrund konzentrat. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать разбавленной грунтовкой **Absolte** Basisgrund konzentrat. два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать разбавленной грунтовкой **Absolte** Basisgrund konzentrat (согласно рекомендациям на стр.3 настоящего руководства)

Керамическая или облицовочная кладка:

к грунтованию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Прогрунтовать грунтовкой разбавленной грунтовкой **Absolte** Basisgrund konzentrat.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести непосредственно краски **Absolte**. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой **A**разбавленной грунтовкой **Absolte** Basisgrund konzentrat..

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовкой разбавленной грунтовкой.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить разбавленной грунтовкой **Absolte** Basisgrund konzentrat. Финишное покрытие - **Absolte** Ultralatex 7 или **Absolte** Fassaden Weiss Si. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе гипса или цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой разбавленной грунтовкой **Absolte** Basisgrund konzentrat.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.