



LEICHT GRUND

Absolute Leicht Grund – идеально подходит для подготовки минеральных сильно впитывающих оснований. Грунтовка обладает проникающей способностью, обеспыливает основание и выравнивает впитывающую способность минеральных поверхностей, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. Обеспечивает необходимые условия для качественной подготовки поверхности перед нанесением краски.

Absolute Leicht Grund – хорошее решение для несложных работ.



Краткий обзор продукта

Тип:

готовая водно-дисперсионная грунтовка. Простая в нанесении. Идеально подходит для гипсовых подложек.

Область применения:

для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для несложных фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам. Рекомендуем применять грунтовку по указанным типам подложек без разбавления.

Объекты применения:

применяется для грунтования потолков и стен в интерьерных помещениях, фасады зданий.

Описание продукта

Потребительские свойства:

глубоко проникает
экономит расход краски.

Объем упаковки:

2,5 л, 5 л, 10 л.

Область применения:

внутри и снаружи.

Цвет:

белый, при высыхании - прозрачный.

Расход:

10л грунтовки хватает окрасить до 65 м² (ср. ок. 150 мл/м²) на один слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается.



LEICHT GRUND

Описание продукта

Состав:

вода, дисперсия стиролакриловая и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. А/с): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Разбавитель:

вода.

Плотность продукта:

около 1,01 кг/л.

Термостойкость:

85°C, ISO 4211-3

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5С.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

Дату изготовления и Номер партии:

смотрите на упаковке

Сделано по ТУ:

20.30.11-001-24971547-2018

Сертифицировано в РФ:

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.000441.02.19 от 22.02.2019

Изготовитель:

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78, офис 18

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

Охрана окружающей среды

Утилизация отходов:

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.



LEICHT GRUND

Применение продукта

Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками **Absolute**. Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

Применение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести грунтовку в один или два слоя. Грунтовку наносить неразбавленной. Для сильно впитывающих гипсовых подложек необходимо разбавить грунтовку не более 10 % чистой водой

Способ нанесения:

кистью, валиком или краскопультом. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5 C°

Высыхание:

при температуре + 20 C° и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 2-3 часа; через 5-6 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

Меры предосторожности

Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!



LEICHT GRUND

Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовкой **Absolte** Leicht Grund. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать грунтовкой **Absolte** Unigrund два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать грунтовками **Absolte** Leicht Grund. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать грунтовкой **Absolte** Leicht Grund.

Керамическая или облицовочная кладка:

к грунтованию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Прогрунтовать грунтовкой **Absolte** Leicht Grund.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести непосредственно краски **Absolte**. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой **Absolte** Leicht Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовками **Absolte** Unigrund или Premiumgrund .

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить грунтовкой **Absolte** Premiumgrund. Финишное покрытие - **Absolte** UltralateX 7 или **Absolte** Fassaden Weiss Si. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе гипса или цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolte** Leicht Grund.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.