



## PREMIUM GRUND

**Absolute Premium Grund** - создаёт очень прочную основу для работы с любыми фасадными и интерьерными в/д красками Absolute. Эта грунтовка глубоко проникает и укрепляет основание, помогает избежать появления полос и пятен при окрашивании самых разных оснований и обеспечивает тем самым безупречный результат работ. Absolute Premium Grund уже готова к применению и особенно эффективна для грунтования слабонесущих подложек, укрепляя их структуру. Расход краски при последующем окрашивании существенно сокращается.

**Absolute Premium Grund** - лучший выбор для подготовки стен Вашего дома внутри и снаружи.



### Краткий обзор продукта

**Тип:**

готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка. Укрепляет основание. Снижает расход краски. Простая в нанесении.

**Область применения:**

для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа и для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, для укрепления мелящихся и побеленных поверхностей внутри помещений.

**Объекты применения:**

применяется для грунтования потолков и стен в интерьерных помещениях, фасады зданий.

### Описание продукта

**Потребительские свойства:**

укрепляет подложку  
снижает расход краски.

**Объем упаковки:**

2,5 л, 5 л, 10 л.

**Область применения:**

внутри и снаружи.

**Цвет:**

белый, при высыхании - прозрачный.

**Расход:**

10л краски хватает окрасить до 65 м<sup>2</sup> (ср. ок. 150 мл/м<sup>2</sup>) на один слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.



# PREMIUM GRUND

## Описание продукта

**Состав:**

вода, дисперсия стиролакриловая и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. А/с): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

**Разбавитель:**

вода.

**Плотность продукта:**

около 1,02 кг/л.

**Термостойкость:**

85°C, ISO 4211-3

**Хранение:**

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5С.

**Гарантийный срок хранения:**

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

**Дату изготовления и Номер партии:**

смотрите на упаковке

**Сделано по ТУ:**

20.30.11-001-24971547-2018

**Сертифицировано в РФ:**

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.Е.000441.02.19 от 22.02.2019

**Изготовитель:**

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78, офис 18

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

## Охрана окружающей среды

**Утилизация отходов:**

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.



# PREMIUM GRUND

## Применение продукта

### Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

### Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками **Absolte**. Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

### Применение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести грунтовку в один или два слоя. Грунтовку для первого слоя разбавить не более чем 5% воды (грунтовочный слой), грунтовку для второго слоя нанести неразбавленной. Для гипсовых подложек необходимо разбавить грунтовку 1:2 чистой водой

### Способ нанесения:

кистью, валиком или краскопультом. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5 С°

### Высыхание:

при температуре + 20 С° и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 2-3 часа; через 5-6 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

### Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

## Меры предосторожности

### Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

### Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!



# PREMIUM GRUND

## Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовкой **Absolute Premiumgrund**. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать грунтовкой **Absolute Premiumgrund** два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать грунтовкой **Absolute Premiumgrund**. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать грунтовкой **Absolute Premiumgrund** разбавленной 1 : 2 чистой водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

к грунтованию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Прогрунтовать грунтовкой **Absolute Premiumgrund**.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести непосредственно краски **Absolute**. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой **Absolute Premiumgrund**.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовкой **Absolute Premiumgrund**.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить грунтовкой **Absolute Premiumgrund**. Финишное покрытие - **Absolute UltralateX 7** или **Absolute Fassaden Weiss Si**. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе гипса или цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolute Premiumgrund**.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.